

冲击与灼热丝测试

LH-TR03 · 2024年7月历史送检资料

0.35 J / 灼热丝

测试对象	LED吸顶灯送检样品，数量2个；灼热丝受试部件为灯罩
报告采用标准	GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》；报告涉及冲击条款4.13.1、灼热丝条款13.3.2。
测试条件	其他部件冲击能量0.35 N·m (0.35 J)；灯罩进行灼热丝试验，具体灼热丝温度未在报告结果表列出。
原报告结果	冲击试验判定P；灯罩灼热丝结果为无自持火焰、无滴落引燃，判定P。
结果适用条件	球压、针焰、耐起痕条目标记N（不适用或未试验），不作为通过项目展示；不据此标注UL94等级。

本页为历史检测资料的脱敏摘要，由光智汇联整理，非检测机构签发的原报告。客户、供应商、人员、报告原编号及联系方式已省略。结果仅对应送检样品和所列条件；PS吹罩、PS扩散板及PS棱晶材料的项目选型可参考这些测试方法。